



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
Địa chỉ: Số 24 Liên kê 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvldx@gmail.com - Website: thinghiemvldx.vn



HĐKT Số: 0907/2019/HĐTN

TN Số: 0173/2022/CÁT/INOCERT/LAS508

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
 Địa chỉ: SỐ 40 DẪY A LÔ 12, KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG, P. ĐỊNH CÔNG, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI
 Tên mẫu thử: **CÁT TỰ NHIÊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA, LOẠI DÙNG CHO BÊ TÔNG CẤP ≤ B30**
 Tem niêm phong: 19,02513
 Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ PHONG VŨ
 Trụ sở: 793/18A TRẦN XUÂN SOẠN, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TÂN HÙNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
 Địa chỉ lấy mẫu: CHI NHÁNH: 403 SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị: BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN, TỦ SẤY, CÁN KỸ THUẬT, THÙNG NGÂM MẪU...
 Ngày nhận mẫu: 07/08/2022
 Ngày thí nghiệm: 07/08/2022 -:- 18/08/2022

3. Kết quả, nhận xét:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	PP. thử nghiệm	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Hàm lượng các tạp chất				
	Sét cục và các tạp chất dạng cục	% khối lượng	TCVN 7572-8:2006	0,07	≤ 0,25
	Hàm lượng bụi, bùn, sét		TCVN 7572-8:2006	0,98	≤ 3
2	Tạp chất hữu cơ		TCVN 7572-9:2006	Nhạt hơn màu chuẩn	Không thâm hơn màu chuẩn
3	Hàm lượng Ion clorua	% khối lượng	TCVN 7572-15:2006	0,004	< 0,05
4	Khả năng phản ứng kiềm Silic		TCVN 7572-14:2006	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại
5	Lượng hạt qua sàng 140 µm	%	TCVN 7572-2:2006	2,5	≤ 35
6	Thành phần hạt	%	TCVN 7572-2:2006	Xem biểu đồ	-
7	Thành phần hạt (Modun độ lớn)		TCVN 7572-2:2006	1,41	
Cấp phối hạt (TCVN 7572-2:2006)					
Cỡ sàng	Lượng sót trên từng sàng	Lượng sót riêng biệt	Lượng sót tích lũy		
(mm)	(gam)	(%)	(%)		
5,00	0,0	0,0	0,0		
2,50	0,0	0,0	0,0		
1,25	73,8	6,6	6,6		
0,63	100,2	8,9	15,5		
0,315	236,2	21,0	36,4		
0,14	515,3	45,8	82,2		
<0,14	28,5	2,5			
Total	1126,0				

* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

TT THÍ NGHIỆM VLXD

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XD TOÀN CẦU



NGUYỄN VĂN CHIẾN

TP. LINH VĂN THỰC

ĐD. NGUYỄN THỊ THẢO

1. Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân viên..., không có mẫu lưu tại PTN
 2. Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PTN